

Heavy Cut Compound 1000

- Для використання з полірувальними кругами -

Опис продукту

Menzerna Heavy Cut Compound 1000 (HCC 1000) — високоефективний шліфувальний поліроль для автомобільних прозорих лаків. HCC 1000 ефективно і надійно видаляє грубі сліди експлуатації, а також сліди шліфування

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| Загальна інформація: | | Хімічна інформація: | |
| Група товарів: | Крупне зерно | Щільність: | 1,5 kg/l |
| Категорія: | Стандартний | В'язкість: | 5-15 Pas |
| Абразивність: | 9 | Технічна інформація: | |
| Блиск: | 3 | Максимальне стирання: | P1500-2000 |
| Застосування: | Фарбувальні майстерні | Інструменти для полірування: | Жорсткий полірувальний круг |
| Зберігання: | 5 - 30°C, уникати морозу і прямих сонячних променів | Рекомендована швидкість для твердої фарби: | Роторна: 800 об/хв Орбітальна: нижчий діапазон швидкості |
| Колір: | Білий | Рекоменація по тиску: | Високий тиск |
| Пакування: | 250 ml: 22984.281.001 1 L: 22984.261.001 1 Kg: 22984.260.001 | | |



Рекомендоване використання

1. Ретельно очистіть поверхню перед поліруванням.
2. Струсіть пляшку перед використанням і нанесіть наступну кількість продукту на полірувальний круг.
Рекомендація для площі 40 см x 40 см:
Подушечка діаметром 95 мм: 3-4 краплі розміром з горошину
Подушечка діаметром 150 мм: 5 крапель розміром з горошину
Подушечка діаметром 180 мм: 6-7 крапель розміром з горошину
3. Використовуйте круг Menzerna Heavy Cut Foam Pad у разі помітних слідів використання.
4. Використовуйте роторну або орбітальну полірувальну машину та використовуйте метод перехресного нанесення. Застосуйте сильний, рівномірний тиск під час полірування та працюйте на постійній низькій швидкості машини.
5. Спочатку лак буде здаватися трохи молочним, і його слід наносити до тих пір, поки не стане видно лише злегка прозору/масляну плівку
6. Після завершення полірування видаліть будь-які залишки тканиною з мікрофібри преміум-класу, не натискаючи.
7. Усі сліди шліфування та використання видалено. Для винятково глянцевого покриття нанесіть один із наших поліролів Menzerna Medium Cut і Menzerna Finishes.

Важливе повідомлення:

Вся викладена вище інформація ґрунтується на наших емпіричних знаннях. Пропонуємо протестувати наші продукти самостійно, щоб визначити на скільки вони підходять для вашого передбачуваного застосування. всі питання пов'язані з гарантійними зобов'язаннями та відповідальністю по даному продукту регулюються чинними умовами та правилами торгівлі, якщо інше не обумовлено законодавством.

Як нас знайти:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com

Програма полірування Menzerna

| | 1. Heavy Cut | 2. Medium Cut | 3. Finish | 4. Protection |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Стандартні продукти | HCC1000 | MCP2500 | FF3000 | Power Lock Ultimate |
| Альтернативні продукти | HCC1100 | MCP2400 | SF3500 | Liquid Carnauba |
| | | MCP2200 | SFP3800 | Sealing Wax |
| Преміальні продукти | SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE | | Power Protect Ultra 2in1 | |
| | HCC400/ HCC400 GREEN LINE | | | |
| Преміальні круги | One-Step Polish 3in1 | | | |
| | Wool/ Heavy Cut Pad | Medium Cut Foam Pad | Soft Cut Foam Pad | Wax Foam Pad |

Важливе повідомлення:

Вся викладена вище інформація ґрунтується на наших емпіричних знаннях. Пропонуємо протестувати наші продукти самостійно, щоб визначити на скільки вони підходять для вашого передбачуваного застосування. всі питання пов'язані з гарантійними зобов'язаннями та відповідальністю по даному продукту регулюються чинними умовами та правилами торгівлі, якщо інше не обумовлено законодавством.

Як нас знайти:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com