


Heavy Cut Compound 1100

- Застосовується з вовняним полірувальним кругом -

Опис продукту

Menzerna Heavy Cut Compound 1100 це високоефективна полірувальна паста для полірування лакових покриттів автомобілів. НСС 1100 це спеціально розроблена для застосування з колами з вовни полірувальна паста. З її допомогою видаляються грубі сліди експлуатації та сліди від шліфувальних абразивів.

Загальна інформація:		Хімічна інформація:		
Група товарів:	Крупне зерно	Щільність:	1,2 kg/l	
Категорія:	Альтернатива	В'язкість:	5-15 Pas	
Абразивність	8	Технічна інформація:		
Блиск:	5	Максимальне стирання:	P1500	
Застосування:	Фарбувальні майстерні	Інструменти для полірування:	Круг з ягнячої вовни	
Зберігання:	5 - 30°C, уникати морозу і прямих сонячних променів	Рекомендована швидкість для твердої фарби:	Роторна: 500-800 об/хв Орбітальна: нижчий діапазон швидкості	
Колір:	Білий	Рекоменація по тиску:	Високий тиск	
Пакування:	250 ml: 22930.281.001 1 L: 22930.261.001 1 Kg: 22930.260.001			

Рекомендоване використання

1. Ретельно очистіть поверхню перед поліруванням.
2. Струсіть пляшку перед використанням і нанесіть наступну кількість продукту на полірувальний круг.
Рекомендація для площі 40 см x 40 см:
Подушечка діаметром 95 мм: 3-4 краплі розміром з горошину
Подушечка діаметром 150 мм: 5 крапель розміром з горошину
Подушечка діаметром 180 мм: 6-7 крапель розміром з горошину
3. Використовуйте круг Menzerna Heavy Cut Foam Pad у разі важких слідів використання. Для ротаційної полірувальної машини використовуйте наш стандартний круг з овечої вовни Menzerna, а для орбітальної полірувальної машини – наш орбітальний вовняний круг Menzerna.
4. Використовуйте роторну або орбітальну полірувальну машину та використовуйте метод перехресного нанесення. Застосовуйте сильний, рівномірний тиск під час полірування та працюйте на постійній низькій швидкості машини.
5. Спочатку лак буде здаватися трохи молочним, і його слід наносити до тих пір, поки не стане видно лише злегка прозору/масляну плівку
6. Після завершення полірування видаліть будь-які залишки тканиною з мікрофібри преміум-класу, не натискаючи.
7. Усі сліди шліфування та використання видалено. Для винятково глянцевого покриття нанесіть один із наших поліролів Menzerna Medium Cut і Menzerna Finishes.

Важливе повідомлення:

Вся викладена вище інформація ґрунтується на наших емпіричних знаннях. Пропонуємо протестувати наші продукти самостійно, щоб визначити на скільки вони підходять для вашого передбачуваного застосування. всі питання пов'язані з гарантійними зобов'язаннями та відповідальністю по даному продукту регулюються чинними умовами та правилами торгівлі, якщо інше не обумовлено законодавством.

Як нас знайти:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com

Програма полірування Menzerna

	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Стандартні продукти	HCC1000	MCP2500	FF3000	Power Lock Ultimate
Альтернативні продукти	HCC1100	MCP2400	SF3500	Liquid Carnauba
		MCP2200	SFP3800	Sealing Wax
Преміальні продукти	SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE		Power Protect Ultra 2in1	
	HCC400/ HCC400 GREEN LINE			
	One-Step Polish 3in1			
Преміальні круги	Wool/ Heavy Cut Pad	Medium Cut Foam Pad	Soft Cut Foam Pad	Wax Foam Pad

Важливе повідомлення:

Вся викладена вище інформація ґрунтується на наших емпіричних знаннях. Пропонуємо протестувати наші продукти самостійно, щоб визначити на скільки вони підходять для вашого передбачуваного застосування. всі питання пов'язані з гарантійними зобов'язаннями та відповідальністю по даному продукту регулюються чинними умовами та правилами торгівлі, якщо інше не обумовлено законодавством.

Як нас знайти:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com